

## サンプレザーOP エース処理木材の安全性 (VOC)

- ▶ サンプレザーOP エース処理木材からの VOC (揮発性有機化合物) は、処理をしていない木材 (無処理木材) と同等です。
- ▶ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法) の空気環境に関する性能表示 (室内空気中の化学物質の濃度等) における 5 物質は、基準値を大幅に下回っております。
- ▶ 学校保健安全法の「学校環境衛生基準」における 6 物質についても、基準値を大幅に下回っております。

表1. OP エース処理木材の VOC 放散速度測定結果

測定物質	放散速度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ )		放散速度基準値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ )
	処理木材	無処理材	
トルエン	<1	<1	38
キシレン	<1	<1	29
エチルベンゼン	<1	<1	550
スチレン	<1	<1	32
p-ジクロロベンゼン	<1	<1	35
ホルムアルデヒド ※1	4	3	5

<: 定量下限値未満  
 株式会社 MC エバテック報告書 (平成 29 年 2 月 8 日付)  
 JIS A 1901:2015 小形チャンバー法に準じた方法、樹種 (ベイツガ)、空気捕集開始時 (設置 7 日後)

※1 ホルムアルデヒドの値は、F☆☆☆☆の基準をクリアするものです。

保存処理木材 (製材) は、規制対象建材 (木材合板、天然木化粧合板及び特殊加工化粧合板、集成材 (造作用、化粧ばり造作用、化粧ばり集成柱)、単板積層材、フローリング) に該当しないため、F☆☆☆☆の表示対象になりません。

なお、上記で使用した放散速度基準値は、「木質建材からの VOC 証明・表示研究会報告書 令和 2 年 3 月」(公益財団法人日本住宅・木材技術センター) の値及び考え方を採用しました。(表 2 参照)

表 2. 室内濃度指針値と放散速度基準値

測定物質	室内濃度指針値※2 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	試料負荷率 ( $\text{m}^2/\text{m}^3$ )	換気回数 (1/h)	放散速度基準※3 ( $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ )
トルエン	260	2.2+0.4×3 = 3.4	0.5	38
キシレン	200			29
エチルベンゼン	3800			550
スチレン	220			32
p-ジクロロベンゼン	240			35 ※4
ホルムアルデヒド	100	-	-	5 ※5

※2 シックハウス (室内空気汚染) 問題に関する検討会 「中間報告書—第 23 回までのまとめ」平成 31 年 1 月 17 日より。

※3 (公財) 日本住宅・木材技術センター「木質建材からの VOC 証明・表示研究会」報告書令和 2 年 3 月 より。

※4 ※3 の報告書内の換算式を適用した値。

※5 建築基準法施行令第 20 条の 7 に準拠。JIS、JAS の F☆☆☆☆に相当する値